

CONTRAFLAM® 60 Climatop

Palonsuoja-turvalasi sisä- ja ulkokäyttöön

LUOKITUS

EI = Tiiviys +
Eristys


Rakenteen kyky kestää palotilanteessa siten, että liekit, savu ja kuumat palokaasut eivät läpäise rakennetta tulen vastakkaiselle puolelle ja paiheuta syttymistä sen materiaaleissa. Lisäksi kyky eristää palon synnyttämä kuumuus siten, että lasin välittömässä läheisyydessä olevat ihmiset tai materiaalit eivät vaarannu.

TUOTETIEDOT

Ulkolasi
Selektiivi ja/tai
auringonsuojapinnoitteella

Karkaistu palonsuoja-turvalasi
CONTRAFLAM® 60, 25 mm

Välilista



TEKNISET TIEDOT

Paloluokitus (EN 13501-2)

Palokäyttötymitys (EN 13501-1)

Maksimi lasikoko

Paksuustoleranssi

Pituustoleranssi

UV-säteilyn kestävyys (EN ISO 12543-4 Pt. 6)

Käyttöolosuhteet

CE sertifikaatti Nr yhdenmukaisuudesta

Vaaralliset aineet

EI 60

B-s1, d0

Riippuu lasirakenteesta, profiilijärjestelmästä ja kiinnityksestä. Varmista koko rakenteen hyväksyntä kansallisten tai paikallisten vaatimusten mukaisesti tai kysy lisätietoja: Vitrea Oy.

±3,5 mm

±2 mm

Täyttää. Standardi normivaatimusten lisäksi ei kuplien muodostumista tai kellastumista 2000 tunnin UV-säteilylle altistumisen jälkeen.

Vältä pitkäaikaista altistumista ääriämpötiloille. Ulkokäyttö ainoastaan eristyslasin sisimmäisenä lasina, jossa ulkolasi selektiivi- tai auringonsuojapinnoitettu lasi. Lisätietoja Vitrea Oy.

0336-CPR-5064D/ID Nr.* (DoP** saatavissa kansalliselta edustajalta) – AoC- taso 1

Ei

Nimellispaksuus

Ulkolasi

Välilista

Sisälasi

Törmäyskestävyys (EN 12600) (ulos/sisään)

Paino

Ääneneristys R_w (EN 140-3)

Valonläpäisy (EN 410)

Valonheijastus ρ_L (ulos/sisään)

U-arvo, W/m²K (EN 673)

G-arvo

Energianläpäisy τ_E

Energianheijastus ρ_E (ulos/sisään)

	61 mm		57 mm	
	Karkaistu 6 mm Planitherm Ultra N II		Karkaistu 6 mm mit Planitherm ONE II	
	12 mm argon- kaasutäytteellä	10 mm Krypton- kaasutäytteellä	12 mm argon- kaasutäytteellä	10 mm Krypton- kaasutäytteellä
	Contraflam® 60, 25 mm		Contraflam® 60, 25 mm	
	1 (C) 2/1 (B) 1 Luokitus		1 (C) 2/1 (B) 1 Luokitus	
	83 kg/m ²		83 kg/m ²	
	NPD***		NPD***	
	65 %		53 %	
	16 % / 15 %		31 % / 28 %	
	0,7	0,5	0,7	0,5
	0,47		0,35	
	34 %		26 %	
	28 % / 15 %		42 % / 23 %	

* ID-Nr. = kysymyksessä olevan tuotteen tunnistenumero

** Declaration of Performances (suoritusasiointi)

*** NPD = No Performance Declared