

LISÄTIEDOT

Matalaenergialasitiili

Ominaisuudet

Mitat	190x190x80	(mm)
Paino	2,8	(kg/kpl)
Menekki	~ 25	(kpl/m ²)
Paloluokka	E60/EI30/EW45	EN 13501-02
Luodinsuoja	ei luokitusta	EN 1063
Räjähdyksensuoja	ei luokitusta	EN 13541
Murronsuoja	ei luokitusta	EN 356
Resistanssi lämmönvaihteluihin	30 K	EN 1051-2
Mekaaninen kestävyys	> 8 MPa	EN 1051-1
Äänieristävyys	39 dB	EN 717-1, EN 140-3
Energiatehokkuus	1,1Wm ⁻² K ⁻¹	EN 673
Valonläpäisy		EN 410
Kirkas	60 %	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	52 %	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	46 %	
G-arvo (aurinkoenergia)		EN 410
Kirkas	42%	
Sahara 1, erikoiskäsittely yhdelle puolelle	38%	
Sahara 2, erikoiskäsittely kahdelle puolelle	38%	

KUVIOMALLIT

Lähes kaikki 190x190x80-koon lasitiilet ovat tilauksesta saatavana matalaenergiateknologialla. Kysy lisää Vitrean asiantuntijoilta.